

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-062857

(43) Date of publication of application: 27.02.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/66

H01J 37/28

(21)Application number: 02-167138

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRON CORP

(22)Date of filing:

25.06.1990

(72)Inventor: YAMASHITA HIROSHI


## (54) INSPECTING METHOD FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to sense easily the place of defective opening of a contact window, by projecting locally a converged ion beam on the surface of a semiconductor device, and by charging locally the surface of the semiconductor device, and further, by measuring the change of the current flowing into substrate of the semiconductor device to display it.

CONSTITUTION: As a converged ion beam 12, positive Ga ions are projected on the surface of a semiconductor device 10, and a secondary electron image is observed. The surface of the semiconductor device 10 is charged in positive polarity by the Ga ions. When a metallic surface is exposed, the charge electric charges flow into a conductive film 9, e.g. Al alloy film. In the part of a contact window 4. when there is a contact window 6 which is covered with an layer insulating film 3 and has no opening, the electric charges don't flow into the part of the contact window 6 owing to the layer insulating film 3. As a result, a charged quantity is increased, and the quantity of emitted secondary





electrons is decreased, and further, the secondary electron image of brightness being decreased is observed on a display equipment 27. Thereby, the place of failing to open the contact window can be sensed.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

### ⑱ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 平4-62857 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

. .

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成 4年(1992) 2月27日

H 01 L 21/66 H 01 J 37/28

7013-4M 9069-5E CA

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

69発明の名称

半導体装置の検査方法

@特 願 平2-167138

願 平2(1990)6月25日 23出

外1名

@発明者

Ш 下 洋

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

勿出 願 人 松下電子工業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 栗野 重孝

1、発明の名称

半導体装置の検査方法

- 2、特許請求の範囲
  - (1) 半導体基板上に絶縁膜を形成する工程と、前 記絶縁膜の第1の所定領域にレジストパターンを 形成する工程と、前記レジストパターンをマスク に前記絶縁膜をエッチングしてコンタクト窓を開 孔する工程と、前記レジストを除去する工程と、 前記半導体基板の第2の所定領域を集束イオンビ ームで照射しながら、移動する工程と、前記集束 イオンビームの照射によって前記第2の所定領域 より照射される二次電子を検出する工程を備えた ことを特徴とする半導体装置の検査方法。
  - (2) 半導体基板上に形成された第1の電極配線と 第1の絶縁膜を除去して第2の電極配線を露出す る工程と、前記半導体基板の所定領域に集束イオ ンピームを照射しながら、移動する工程と、前記 集束イオンビームを照射することで放射される二 次電子を検出することを特徴とする半導体装置の

検査方法。

(3) 半導体基板上に絶縁膜を形成する工程と、前 記絶縁膜の第1の所定領域にレジストパターンを 形成する工程と、前記レジストパターンをマスク に前記絶縁膜をエッチングしてコンタクト窓を開 孔する工程と、前記レジストを除去する工程と、 前記半導体基板の第2の所定領域を集東イオンビ ームで照射しながら、移動する工程と、前記集束 イオンビームの照射によって前記半導体差板内に 発生するイオン電旅を検出する工程を備えたこと を特徴とする半導体装置の検査方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は半導体装置の検査方法、特に半導体装 置のコンタクト窓開孔不良となる不良箇所を検出 する方法に関するものである。

従来の技術

近年、半導体装置の微細化、高集積化が進み、 デバイス構造も複雑化している。例えば、多層配 線技術でも従来の単層配線から2層、3層配線へ

と複雑化してきている。このような微細化、高级 様化が進むと、半導体装置の不良箇所を検出する ことが困難になってきている。従来は不良箇所検 出のためにAI配線をプローブ針あるいはレーザ 光線等で切断し、AI配線上にプローブ針を立て て、電圧または電流を測定しながら不良箇所を検 出していた。

発明が解決しようとする課題

. .

しかしながら、上記従来の検査方法では、微細化のためにプロープ針を立てることが困難となりつつあり、高度に集積された回路の局所的コンタクト不良を発見するのに多大な時間と労力とを要するという欠点を有していた。

本発明は、上記従来の問題点を解決するもので、 半導体装置の不良箇所、特にコンタクト窓開孔不 良箇所を簡単に検出できることを目的とする。

課題を解決するための手段

この目的を達成するために、半導体装置表面に 集束イオンビームを局所的に照射し、半導体装置 表面を局所的に帯電させ、前記半導体装置表面よ

- 3 -

放出される二次電子最が減少する。よって、集東イオンピームによって励起された二次電子像は輝度が減少する。このことにより、コンタクト窓が開孔不良箇所が検出できる。また、コンタクト窓が開孔していない場合、シリコン基板の基板電流は微少電流となる。このことにより、コンタクト窓開孔不良箇所が検出できる。

### 寒 施 例

以下本発明の一実施例について、図面を参照しなから説明する。

第1図は本発明の一実施例を説明するための半 専体装置の配線部分の断面を示すものである。なお、図では説明を容易にするために集積回路の配 線部分のみを示し、トランジスク領域の断而は示 していない。図において、1はシリコン基板、2 は不純物拡散層、3は層間絶縁膜、4はコンタクト窓、5は導電性被腹、6はコンタクト窓である。

第2図は本発明の一実施例を実現するための装置の構成を示す図である。図において、10は半 導体装置、11はイオン源、12は集東イオンビ り放射される二次電子量変化を測定し、二次電子に基づく面像を表示するという構成を有している。また、半導体较更表面に集束イオンビームを局所的に照射し、半導体级置表面を局所的に帯電させ、前記半導体装置の基板電流量変化を測定し、表示するという構成を有している。

作用

- 4 -

ーム、13は加速器、14はコンデンサーレンズ、15はコンデンサーレンズ電源、16はブランカ、17はブランキング電源、18は可動しぼり、19はスティグメータ、20は対物レンズ、21は偏向器、22は二次電子検出器、23は二次電子側定回路、24は時間微分回路、25は差動増幅器、26は基準電圧源、27は表示機置、28はビーム電流制御回路、29は試料台である。

このような構成によって半導体装置 10のチップ表面に局所的に走査集束イオンビームを照射し、かつチップ表面の任意の位置に移動することができる。

まず、コンタクト窓開孔不良箇所を検出するため、集束イオンピーム12として例えば加速電圧30kV,イオンピーム電流10pA、ピーム径0、1、μmの正のGaイオンを半導体装置10表面上に限射し、1000倍以下の倍率で二次電子像を観察する。Gaイオンは半導体装置10表面を正に帯電させる。金属表面が露出していると、帯電した電荷は導電性被膜9例えばA1合金膜に流

れこむ。またコンタクト窓4部分では、導電性被 腹9,不純物拡散層2を通じてシリコン基板1に 流れこみ、さらに入射イオンのエッジ効果により 多量の二次電子が放出される。二次電子像として、 第2図に示した二次電子検出器22に印加する高 電圧、および、ビデオ信号DCレベルを的確に選 ぶことにより導電性被膜9表面およびコンタクト 窓4が表示装置27に表示される。

コンタクト窓が層間絶縁膜3によって覆われていて開孔していないコンタクト窓6がある場合、 層間絶縁膜3によりコンタクト窓6部分への電荷の流れこみがなくなる。よって帯電量が増加し放出される二次電子量が減少する。 表示装置27に 輝度が減少した二次電子像が観察される。このことにより、コンタクト窓開孔不良箇所を検出することができる。

また、集東イオンビームによりコンタクト窓開 孔不良簡所をスパッタエッチングにより断面加工 を施し、コンタクト窓部の構造を二次電子像観察 することにより、コンタクト窓開孔不良原因を解

<del>--</del> 7 –

而およびコンタクト部が観察される。

第2層AI配線37のコンタクト窓において層間絶縁膜36によって覆われていて開刊していないコンタクト窓38がある場合、実施倒1で説明したように、電荷の流れこみは層間絶縁膜36によりコンタクト窓38部分で途絶える。よって、二次電子像としてコンタクト窓34部分が観察されない。このことにより、第2層A1配線のコンタクト窓開孔不良節所を検出することができる。

第1層 A 1 配線 3 5 のコンタクト窓において腐間絶縁隙 3 3 によって複われていて開孔していないコンタクト窓3 9 がある場合、まず第2層 A 1 配線 3 7 および層間絶縁膜3 6 をウェットを露出がいる。実施例1 で説明したようにはり、の流れこみは層間絶縁膜3 3 によりコンタクト窓間に輝度が減少した二次電子像が観察される。このに輝度が減少した二次電子像が観察される。このことにより、第1層 A 1 配線のコンタクト窓開

明することができる。

以下、本発明の第2の実施例として多層配線構造におけるコンタクト窓開孔不良箇所の検出方法について、図面を参照しながら説明する。

第3図は本実施例を説明するための半導体装置の配線部分の断面を示す。図において、31はシリコン 甚板、32は不純物拡散層、33は層間絶縁膜、34はコンタクト窓、35は第1層A1配線、36は層間絶縁膜、37は第2層A1配線、38はコンタクト窓、39はコンタクト窓Bである(第3図(3))。

まず、集東イオンビームとして例えば加速電圧30kV、イオンビーム電流10pA、ビーム径0.1μmの正のGaイオンを半導体装置11表面上に照射し、1000倍以下の倍率で第1層AI配線の二次電子像を観察する。実施例1で説明したように、イオンビーム照射による二次電子検出器22に印加する高電圧、および、ビデオ信号DCレベルを適確に選ぶことにより第2層AI配線37表

- 8 -

不良箇所を検出することかできる。

また、集東イオンビームによりコンタクト窓閉孔不良箇所をスパッタエッチングにより断面加工を施し、多層配線のコンタクト窓部の構造を二次電子像観察することにより、コンタクト窓閉孔不良原因を解明することができる。

なお、本実施例では導電性被膜としてAl合金 膜を用いたが、多結晶シリコン膜やシリサイド膜、 結晶シリコン膜を含む多層膜、高融点金属膜につ いても同様の効果を得る。

本発明の第3の実施例である半導体装置の検査 方法について、図面を参照しながら説明する。

第4図は本実施例において使用される検査装置の構成を示す図である。図において、10は半導体装置、11はイオン源、12は集東イオンビーム、13は加速器、14はコンデンサーレンズ、15はコンデンサーレンズ電源、16はブランカ、17はブランキング電源、18は可動しぼり、19はスティグメータ、20は対物レンズ、21は偏向器、22は二次電子検出器、23は二次電子側

定回路、24は時間敞分回路、25は差動増幅器、 26は基準電圧源、27は表示数配、28はビー ム電流制御回路、29は試料台、40は電流計で ある。

このような構成によって半導体整置10のチップ表面に局所的に走盗祭束イオンビームを照射し、かつチップ表面の任意の位置に移動することができる。さらに半導体装置10の基板電流を測定することができる。

まず、コンタクト窓開孔不良箇所を容易に検出するため、集東イオンビーム12として、例えば加速電圧30kV,イオンビーム電流10²pA.ビーム径0.45μmの正のCaイオンを半導体接置10表面上に照射し、1000倍以下の倍取で二次電子像を観察する。Gaイオンは半導体装置10表面を正に帯電させる。金属表面が露出しても変した電荷は導電性被膜9例えばAIAを違に流れこむ。またコンタクト窓4部分では、違に流れこむ。電流計40により基板電流を測

- 11 -

置の構成を示す図である。

1 … … シリコン基板、2 … … 不純物拡散層、3 電性被膜、6……コンタクト窓、10……半導体 装置、11……イオン源、12……集東イオンビ ーム、13……加速器、14……コンデンサーレ ンズ、15……コンデンサーレンズ電源、16… …ブランカ、17……ブランキング電源、18… …可動しぼり、19……スティグメータ、20… … 対物レンズ、21……偏向器、22……二次電 子檢出器、23……二次電子測定回路、24…… 時間做分回路、25……差動增幅器、26……基 準電圧源、27……表示装置、28……ビーム電 流制御回路、29……試料台、40……電流計、 31……シリコン基板、32……不純物位散層、 33……層間絶縁膜、34……コンタクト窓、35 ……第1 層 A 1 配線、3 6 …… 層間絶縁膜、3 7 ……第2層A1配線、38……コンタクト窓、39 ……コンタクト窓。

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

定すると0.6 n A 梳れている。

コンタクト窓が層間絶縁酸3によって覆われていて開孔していないコンタクト窓6がある場合、 層間絶縁膜3によりコンタクト窓6部分への電荷の流れこみがなくなる。よって半導体装置の装板電流量が減少する。電流計40により装板電流を 割定すると0.4 n A である。このことにより、コンタクト窓開孔不良箇所を検出することができる。

発明の効果

以上のように本発明は、簡単に不良箇所が検出 でき半導体装置が高密度に集積されたものでも不 良箇所検出を容易に実現できる。

#### 4、図面の簡単な説明

第1図は本苑明にかかる半導体装置の検査方法の第1、第3の実施例を説明するための半導体装置の配鉄部分の断面図、第2図は本発明の第1の実施例を実現するための装置の構成を示す図、第3図(a)、(b)はそれぞれ本発明の第2の実施例を説明するための半導体装置の配線部分の断面図、第4図は本発明の第2の実施例を実現するための装

- 12 -

